

ADIPOL

	Referenza	Unità	ADIPOL 72	ADIPOL 80	ADIPOL 90	ADIPOL 95	ADIPOL 60 D
Durezza		Sh.A +/-5	72	80	90	95	98
Carico di rottura	DIN 53504	Mpa	20	20	30	40	45
Allungamento a rottura	DIN 53504	%	570	750	360	320	325
Modulo al 300%	DIN 53504	MPa	5,5	5,5	17	35	37
Resistenza alla lacerazione	DIN 53515	KN/m	11	14	54	97	134
Compression set	DIN 53517	%	18	25	23	35	36
Abrasione	DIN 53516	mm ³	40	50	75	75	76
Rimbalzo	AL/4E	%	65	55	52	52	38
Colore			Nero	Blu	Arancio	Ambra	Miele

